



Евро 2

ТИП	Совершенно матовая водно-дисперсионная краска на основе сополимерной дисперсии. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Особенно рекомендуется для высококачественной окраски потолков. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).	 Увеличить
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены и потолки в сухих помещениях.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены и потолки в сухих помещениях.	
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	VVA	
Цвета	Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония». База VVA может также использоваться в качестве белой краски.	
Степень блеска	Глубоко матовая	
Расход	Расход на 1 слой 8–10 м ² /л по ровной непитывающей поверхности, 5–7 м ² /л по неровной впитывающей поверхности.	
Тара	2,7 л, 9 л, 18 л.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.	
Время высыхания	При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% - 1,5-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.	
Термостойкость	Выдерживает 85°С сухого тепла.	
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).	
Сухой остаток	Около 57% в зависимости от цвета.	
Плотность	1,4-1,6 кг/л.	
Хранение	При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.	
Сертификат соответствия	Сертификат соответствия	



Евро 2

Свидетельство о
государственной
регистрации
Сертификат
пожарной
безопасности

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная
подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Окраска

Краску перед употреблением перемешать и, при необходимости, разбавить водой: не более 5 % от объёма при нанесении кистью или валиком, не более 10 % – при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург

380-3399, 701-4419, 380-3833

e-mail: sales@finncolor.ru

[http: www.tikkurila-spb.ru](http://www.tikkurila-spb.ru)

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой



Евро 2

качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

